

## بررسی تجربی تأثیر استفاده از میکرو سیلیس و فوق روان کننده بر بعضی خواص مکانیکی بتن بازیافتی ساخته شده از خرده بتن\*

«یادداشت پژوهشی»

محمود مقیمی<sup>(۱)</sup> پیام شفیق<sup>(۲)</sup> جواد برنجیان<sup>(۳)</sup> کامران نعمتی<sup>(۴)</sup>

**چکیده** بتن ضایعاتی حاصل از تخریب سازه‌ها را می‌توان دوباره خرد کرده و به عنوان سنگدانه در ساخت بتن استفاده نمود. با استفاده از بتن بازیافتی از مشکلات زیست محیطی ناشی از خرده بتن‌های انباشته شده در سطح زمین، کاسته می‌گردد و همچنین از استخراج بی‌رویه مصالح سنگی از طبیعت، جلوگیری می‌شود. در این تحقیق اثر میکروسیلیس و فوق روان کننده در بتن بازیافتی ساخته شده از خرده بتن، مورد بررسی قرار گرفته است. بتن‌هایی با مقاومت معلوم برای بازیافت در نظر گرفته شده و بعضی از خواص مکانیکی از جمله، مقاومت‌های فشاری، کششی و مدول الاستیسیته بتن‌های بازیافتی و معمولی با استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده بدون آن باهم مقایسه گردیده است. ۱۰۲ عدد نمونه با ۶ طرح اختلاط مختلف ساخته شده، که مواد سیمانی (مجموع سیمان و میکروسیلیس) در همگی ثابت است و فاکتور تعیین کننده‌ی اختلاف آنها شامل نوع سنگدانه (طبیعی، بازیافتی، ترکیبی از این دو) و همچنین استفاده یا عدم استفاده از افزودنی می‌باشد. تحلیل نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد که در اغلب طرح‌ها استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده، باعث دستیابی به بتن بازیافتی با مقاومت فشاری و کششی بیشتر، نسبت به بتن معمولی می‌گردد.

**واژه های کلیدی** بتن بازیافتی، خرده بتن، میکروسیلیس، فوق روان کننده و خواص مکانیکی.

### Experimental Investigation of Effects of Microsilica and Superplasticizer on Some Mechanical Properties of Recycled Concrete Made of Crushed Concrete

M. Moghimi P. Shafigh J. Berengian K. Nemati

**Abstract** The damaged concrete obtained from destruction of aged concrete buildings could be turned into crushed aggregates and reused for making concrete. By using recycled concrete, it can be eliminated the environmental problems of accumulation of unwanted concrete on the ground surface and also it will prevent the extraction of materials and stone from natural environments. In this research, the effect of microsilica and superplasticizer on the recycled concrete made of crushed aggregate has been investigated. some concrete with certain strength for recycling have been considered and also compressive, tensile strength and modulus of elasticity of recycled and normal concrete with and without microsilica and superplasticizer have been compared. 102 specimens were cast with six different concrete mix designs of constant cement content (cement, microsilica), however, the type of aggregate, (natural, recycled, combination of both) and also the usage or the lack of the additive were different. The analysis of the results of tests show that in most of the concrete mix designs, by usage of microsilica and superplasticizer in recycled concrete it is possible to reach a concrete with higher compressive and tensile strength with compare to the normal concrete.

**Key Words** Recycled Concrete, Microsilica, Superplasticizer, Mechanical Properties.

\* تاریخ تصویب مقاله ۸۶/۹/۲ و تاریخ دریافت نسخه‌ی نهایی اصلاح شده ۸۹/۶/۲۹

(۱) نویسنده‌ی مسئول، کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات بتن ایران

(۲) عضو هیئت علمی، گروه عمران، مؤسسه‌ی آموزش عالی شمال- آمل

(۳) استادیار، گروه عمران، دانشکده‌ی فنی بابل، دانشگاه مازندران

(۴) دانشیار، دانشکده‌ی فنی، دانشگاه واشینگتن

### مقدمه

یکی از مسائل مهمی که در حال حاضر جهان را به خود مشغول داشته است، مسأله بازیافت می باشد. بازیافت، یعنی استفاده مجدد از موادی که قبلاً مصرف شده اند. سازه های بتن مسلح که در اثر عواملی نظیر زلزله، انفجار، بتن نامرغوب از لحاظ ظاهر، مقاومت فشاری، فرسایش، ناپایداری و غیره نابود می شوند، بتن ضایعاتی را به وجود می آورند. بتن ضایعاتی می تواند دوباره خرد شده، به عنوان سنگدانه در ساخت بتن استفاده گردد. تحقیقات در زمینه استفاده دوباره از بتن تخریب شده و مصالح ساختمانی، به عنوان سنگدانه هایی برای بتن جدید، به پایان جنگ جهانی دوم باز می گردد [1].

از حدود ۲۰ سال پیش، بتن حاصل از تخریب بزرگراه ها و ساختمان های بتن آرمه در آمریکا و اروپا وارد صنعت بازیافت شده است. بتن، بیشترین حجم را در میان زباله های ساختمانی دارد. در آمریکا ۶۷ درصد کل زباله های ساختمانی را بتن تشکیل می دهد [2]. در جامعه ای اقتصادی اروپا، سالانه حدود ۵۰ میلیون تن بتن تخریب می شود. حدود ۱۱ میلیون تن بتن در انگلستان و حدود ۶۰ میلیون تن بتن در آمریکا سالانه به محل های انباشت نخاله های ساختمانی حمل می شود. در عین حال، در هر سال در آمریکا می توان حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن بتن را به نحوی مورد استفاده مجدد قرار داد [3].

در سال ۱۹۹۶، Vazquez و همکارش به مطالعه ای اثر رطوبت در سنگدانه های بازیافتی روی خواص بتن تازه سخت شده پرداختند. در این مطالعه، اثر جذب رطوبت در سنگدانه های بازیافتی روی خواص مکانیکی و دوام بتن تازه سخت شده مشخص شد [4].

Katz در سال ۲۰۰۲ به بررسی خصوصیات بتن ساخته شده با سنگدانه های بازیافتی از بتن تازه سخت شده پرداخت. او بتن هایی با مقاومت ۲۸ روزه (MPa) ۲۸ را در سن های ۱، ۳ و ۲۸ روزه شکست و بازیافت نمود [5]. Ajdukiewicz و همکاران، در سال ۲۰۰۲ به

بررسی اثر سنگدانه های بازیافتی روی بتن های مقاومت بالا پرداختند. در این تحقیق، خواص مکانیکی بتن بازیافتی با مقاومت بالا با بتن ساخته شده از سنگدانه های طبیعی مورد مقایسه قرار گرفته است و طی یک سری آزمایش از بتن هایی با عمر ۲ تا ۷ سال با مقاومت متوسط و بالا استفاده گردید که حداقل ۳ ماه قبل از استفاده مجدد خرد شده بودند [6].

حاجی غفاری به مطالعه ای بتن بازیافتی و بررسی خواص بتن ساخته شده با خرده بتن به عنوان درشت دانه پرداخت. در این تحقیق که جهت بررسی پتانسیل استفاده از بتن خرد شده به عنوان درشت دانه بتن انجام شد، مشخصات فیزیکی بتن خرد شده توسط آزمایش های مختلف تعیین گردید و نتایج با نتایج آزمایش های مشابه بر روی سنگ شکسته، مورد مقایسه قرار گرفت [7].

در این تحقیق از میکروسلیس و فوق روان کننده به همراه بتن خرد شده به عنوان درشت دانه و ریزدانه در ساخت مجدد بتن استفاده شد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر میکروسلیس و فوق روان کننده در بتن بازیافتی با استفاده از خرده بتن به عنوان سنگدانه می باشد. مخلوط های بتن با استفاده از ۱۰ درصد خرده بتن به عنوان بتن بازیافتی و بتن نیمه بازیافتی با جایگزینی ماسه ای طبیعی به جای ریزدانه های بازیافتی در محدوده (۲mm-۰) و سنگدانه طبیعی (بتن مینا) ساخته شده و تمام اختلاط ها - یک سری با استفاده از افزودنی و یک سری بدون افزودنی - انجام شد و نمونه های فشاری، کششی و مدول الاستیسیته آزمایش گردید.

### روش تحقیق

جهت بررسی اثر میکروسلیس و فوق روان کننده بر روی بتن تهیه شده از خرده بتن مخلوط های بتنی مختلف طراحی و ساخته شد. از هر مخلوط ۸ نمونه ای استوانه ای و ۹ نمونه ای مکعبی تهیه شد. نمونه ها در سنین ۳، ۷ و ۲۸ روزه آزمایش شدند. نمونه های استوانه ای، جهت تعیین مقاومت کششی، مدول الاستیسیته و نمونه های مکعبی جهت تعیین مقاومت فشاری، مورد استفاده

همانطور که انتظار می‌رود، دانه‌های خرد شده بتن در حین اختلاط تا حدی به دانه‌های ریزتر از خود تبدیل می‌شود که این امر باعث افزایش درصد ریزدانه بتن و افت اسلامپ آن می‌گردد [6]. بدین منظور، مقدار جزئی فوق روان‌کننده به مخلوط‌های بتن با ۱۰۰٪ مصالح بازیافتی اضافه شد که میزان آن در جدول (۴) ارائه شده است. با در نظر گرفتن تعریف روان‌کننده‌ها، که با ثابت نگه داشتن نسبت w/c افزودن روان‌کننده‌ها باعث افزایش کارایی می‌شود و با توجه به مقدار خیلی کم آن از اثر آن صرف نظر شده است. برای یکسان بودن عملکرد و مقایسه‌ی بهتر، در ساخت بتن بازیافتی به ساخت نمونه‌های شاهد با همان مصالح طبیعی که بتن بازیافت شده از آن ساخته شده بود، مبادرت گردید.

با توجه به این‌که حداکثر اندازه‌ی سنگدانه در بتن بازیافت شده‌ی اولیه‌ی رد شده از الک ۱۲/۵ میلی‌متر بود، شن طبیعی و نیز درشت دانه‌ی بازیافتی از الک ۱۲/۵ میلی‌متر عبور داده شد و فقط از سنگدانه زیر ۱۲/۵ میلی‌متر برای طرح بتن مینا و بازیافتی استفاده گردید. از آن جایی که برای ساخت بتن بازیافت شده‌ی اولیه، این ماسه از الک ۴ عبور داده شده بود، در بتن از ماسه عبور کرده از الک ۴ استفاده شد، اما برای ریزدانه بازیافتی دانه‌بندی شده، دانه‌بندی مطابق ماسه طبیعی استفاده گردید. به طوری که در شکل (۱) نشان داده شده، نمودار ماسه‌ی بازیافتی، منطبق بر نمودار ماسه‌ی طبیعی می‌باشد.

قرار گرفت. در هر سری آزمایش، سه نمونه مقاومت فشاری و دو نمونه مقاومت کششی آزمایش شد تا با به دست آوردن میانگین آن‌ها، اثر پراکندگی نتایج به دست آمده کاهش یابد. در نمونه‌های ساخته شده از خرد شده بتن، قسمتی از ریزدانه‌ی خرد شده بتن با ماسه‌ی طبیعی در محدوده (۲-۰)mm، جهت مشاهده اثر آن در مقاومت بتن جایگزین شد. خرد شده بتن، شن و ماسه طبیعی در حالت اشباع با سطح خشک (SSD)، مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق، جمعاً ۱۰۲ نمونه ساخته شده است که از این تعداد، ۵۴ نمونه جهت اندازه‌گیری مقاومت فشاری، ۳۶ نمونه برای اندازه‌گیری مقاومت کششی، ۱۲ نمونه جهت اندازه‌گیری مدول الاستیسیته، تحت آزمایش قرار گرفته‌اند. نمونه‌های بتن معمولی با سنگ شکسته برای مقایسه خواص فیزیکی بتن بازیافتی با بتن معمولی، ساخته شدند.

### مصالح مصرفی

**خرد شده بتن.** برای تهیه‌ی خرد شده بتن جهت انجام آزمایشات، از خرد شده بتن با کیفیت اولیه معلوم مربوط به تیرهای تحت بارگذاری قرار گرفته با مقاومت میانگین فشاری  $300 \text{ kg/cm}^2$  استفاده شد. بتن خرد شده به وسیله‌ی سنگ‌شکن به دانه‌های کوچکتر از ۲۵ میلی‌متر ریز شد و برای آن‌ها آزمایش دانه‌بندی، جذب آب، چگالی و وزن مخصوص انبوه انجام گرفت. نتایج این آزمایش‌ها در جدول (۱) آمده است. اسلامپ تمام طرح اختلاط‌ها در محدوده‌ی mm (۸۰-۱۰۰) ثابت نگه داشته شد.


جدول ۱ ویژگی‌های فیزیکی سنگدانه‌ی مصرفی

سنگدانه طبیعی	خرد شده بتن	استاندارد به کاررفته	خصوصیات سنگدانه‌ها
۲/۸۶	۲/۳۱	ASTM C127	وزن مخصوص ظاهری شن در حالت اشباع با سطح خشک ( $\text{g/cm}^3$ )
۲/۴۷	۱/۹۷	ASTM C,128	وزن مخصوص ظاهری ماسه در حالت اشباع با سطح خشک ( $\text{g/cm}^3$ )
۰/۶۰٪	۶/۷۸٪	ASTM C127	جذب آب درشت دانه
۴/۱۶٪	۱۴/۰۵٪	ASTM C128	جذب آب ریزدانه
۱۲۰	۴۰	ASTM C33-84	*مقاومت سنگدانه ( $\text{N/mm}^2$ )
۱۶۵۰	۱۳۱۴	ASTM C33-84	وزن مخصوص توده‌ای ( $\text{kg/m}^3$ )

\*aggregate crushing value

هیدراته ثانوی بر اثر ترکیب دی اکسید سیلیسیم و هیدروکسید کلسیم به وجود می‌آید و از مهمترین خواص شیمیایی آن به شمار می‌رود. نتایج تجزیه شیمیایی انجام یافته روی میکروسیلیس در جدول (۲) نشان داده شده است [۸]. نکته‌ی قابل توجه به هنگام مصرف پودر میکروسیلیس به ویژه برای مخلوط‌های با نسبت آب به سیمان پایین، آن است که کارایی مخلوط به دلیل ریزدانه‌گی شدید پودر و نیاز مبرم به آب اضافی، به طور محسوس کاهش می‌یابد؛ لذا استفاده از فوق روان کننده، امری اجتناب ناپذیر است [۹]. به همین علت در ساخت بتن‌هایی که در آن‌ها از میکروسیلیس استفاده شد، ۳٪ وزنی سیمان، فوق روان کننده به کار گرفته شد. با توجه به ثابت نگه داشتن اسلامپ تمام طرح‌ها، نسبت  $w/c$  برای مخلوط‌های با استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده کاهش داده شد. ساختار شیمیایی فوق روان کننده‌ها، به صورت ترکیبات ملامین سولفونات فرمالدئید و یا نفتالین سولفونات فرمالدئید و لیگنوسولفونات‌های اصلاح شده می‌باشد [۱۰]. فوق روان کننده‌ی مورد استفاده Sikament NN، بر پایه‌ی شیمیایی ملامین سولفونات فرمالدئید، جهت مصرف در بتن به آب مخلوط گردید.

**مشخصات سایر اجزا.** سیمان مورد استفاده در مخلوط‌های آزمایشی، سیمان تیپ ۲ کارخانه سیمان نکا بوده است. جهت بررسی تأثیر افزودنی‌ها بر خواص مکانیکی بتن بازیافتی، نیمی از نمونه‌ها با استفاده از ۱۰٪ میکروسیلیس به عنوان جایگزین در سیمان مصرفی ( $SF/C=10\%$ ) ساخته شدند. میکروسیلیس یکی از محصولات فرعی در کارخانه‌های تولید سیلیس یا آلیاژ فروسیلیس می‌باشد. دانسیته پودر میکروسیلیس حدود  $2.0-2.1 \text{ gr/cm}^3$  و قطر دانه‌های آن حدود  $0.1-0.2$  میکرون یعنی ۵۰ تا ۱۰۰ برابر کوچکتر از دانه‌های سیمان است. ریزدانه‌گی بسیار زیاد میکروسیلیس، عامل اصلی پرکنندگی و کاهش نفوذپذیری در بتن بوده و از مهمترین خواص فیزیکی آن به شمار می‌رود. در بتن معمولی، همیشه بین کریستال‌های کلسیم هیدراته شده (ژل-S-C) حفره‌هایی وجود دارد که پتانسیل بالقوه بتن را برای رسیدن به حداکثر مقاومت و نفوذ ناپذیری بتن سلب می‌کند. افزودن میکروسیلیس سبب می‌شود که دانه‌های کروی شکل فعال میکروسیلیس که تقریباً دی اکسید سیلیسیم خالص هستند، حفره‌ها را پر کرده و به صورت هسته‌ی مرکزی برای تشکیل کریستال‌های ثانوی، کلسیم سیلیکات هیدراته شده عمل می‌کند. کلسیم سیلیکات



شکل ۱ نمودار دانه بندی ماسه طبیعی و ریزدانه بازیافتی براساس استاندارد ASTM C33

مکانیزم عمل فوق روان کننده ها شباهت زیادی به عمل روان کننده ها دارد. مهمترین اختلاف آن ها در میزان تشکیل مولکول های خیلی بزرگ محلول در آب که آنیون ها را تولید می کنند، است. آرایش ساختمانی این آنیون ها (به جز در مورد لیگنو سولفونات ها)، هنوز کاملاً شناخته شده نیست، اما احتمال دارد به صورت آنیون هایی که در سطح دانه های سیمان به میزان کافی جذب شده و غشایی در اطراف آن تشکیل می دهند، نیروی دافعه الکترواستاتیکی که بین یون ها وجود دارد سبب پراکندگی دانه های سیمان شده و آن ها را به حالت معلق در می آورد. این عمل سبب می شود تا آب بین آن ها بیشتر به جریان افتاده و سبب روانی سیمان در نتیجه کارایی بهتر بتن گردد [۱۱].

### پارامترهای پروژه

در این پروژه برای طرح اختلاط بتن و ساختن نمونه ها

- پارامترهای زیر در نظر گرفته شده است:
- ۱- بتن با ۱۰۰٪ سنگدانه طبیعی به عنوان بتن مینا،
  - ۲- بتن نیمه بازیافتی با جایگزین کردن ماسه طبیعی به جای خرده بتن در محدوده ی mm (۰-۲)،
  - ۳- بتن بازیافتی با ۱۰۰٪ سنگدانه بازیافتی،
  - ۴- اضافه کردن فوق روان کننده و میکروسیلیس به بتن بازیافتی،
  - ۵- ساختن بتن با سنگدانه طبیعی به همراه میکروسیلیس و فوق روان کننده،
  - ۶- استفاده از خرده بتن با کیفیت اولیه معلوم،
  - ۷- اضافه کردن حداقل افزودنی برای رساندن اسلامپ در محدوده ی مورد نظر.

در طرح اختلاط نمونه ها از روش وزنی استفاده شده و مقادیر وزنی طرح اختلاط در جداول (۳) و (۴) ارائه گردیده است.

جدول ۲ نتایج تجزیه شیمیایی انجام یافته روی میکرو سیلیس [۸]

ترکیبات شیمیایی	SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	CaO	MgO	Na <sub>2</sub> O	K <sub>2</sub> O	SO <sub>3</sub>	Cl
میکروسیلیس	۹۱/۱	۱/۵۵	۲/۰۰	۲/۲۴	۰/۶۰	-	-	۰/۴۵	-

جدول ۳ طرح اختلاط بتن اولیه که مورد بازیافت قرار گرفته kg/m<sup>3</sup>

اسلامپ (mm)	نسبت آب به سیمان w/c	شن mm (۴-۱۲/۵)	ماسه mm (۰-۴)	آب	سیمان
۸۰-۱۰۰	۰/۵۵	۷۳۵	۹۴۷	۲۲۵	۴۱۰

جدول ۴ طرح اختلاط بتن آزمایش شده kg/m<sup>3</sup>

نماد طرح	سیمان (kg)	آب (لیتر)	ماسه ی طبیعی (kg)		شن طبیعی (kg)		سنگدانه ی بازیافتی (kg)				SP (لیتر)	SF (kg)
			(۰-۲)	(۲-۴)	(۴-۹/۵)	(۹/۵-۱۲/۵)	(۰-۲)	(۲-۴)	(۴-۹/۵)	(۹/۵-۱۲/۵)		
C-R	۴۱۰	۱۹۵	-	-	-	-	۶۷۵/۲	۲۷۱/۸	۱۸۳/۸	۵۵۱/۲	۱	-
C-N	۴۱۰	۱۹۵	۶۷۵/۲	۲۷۱/۸	۱۸۳/۸	۵۵۱/۲	-	-	-	-	-	-
C-NR	۴۱۰	۱۹۵	۶۷۵/۲	-	-	-	-	۲۷۱/۸	۱۸۳/۸	۵۵۱/۲	-	-
H-NR	۳۶۹	۱۰۰	۶۷۵/۲	-	-	-	-	۲۷۱/۸	۱۸۳/۸	۵۵۱/۲	۱۲/۳	۴۱
H-R	۳۶۹	۱۰۰	-	-	-	-	۶۷۵/۲	۲۷۱/۸	۱۸۳/۸	۵۵۱/۲	۱۲/۳	۴۱
H-N	۳۶۹	۱۰۰	۶۷۵/۲	۲۷۱/۸	۱۸۳/۸	۵۵۱/۲	-	-	-	-	۱۲/۳	۴۱

R:recycled aggregate      C: concrete      H:concrete additive (sp+sf)      N:natural aggregate  
 NR:natural and recycled aggregate      SF:silicafume      SP:superplasticizer

### تحلیل نتایج

وزن مخصوص بتن می‌شود. مقدار این کاهش برای بتن بازیافتی با ۱۰۰ درصد خرده بتن و بتن نیمه بازیافتی به ترتیب ۸ و ۷ درصد نسبت به بتن مینا و بدون استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده این نسبت به ترتیب ۱۳ و ۸ درصد می‌باشد. میانگین وزن مخصوص بتن بازیافتی با و بدون افزودنی  $2260 \text{ kg/m}^3$  و  $2140$  و بتن معمولی  $2468 \text{ kg/m}^3$  می‌باشد که نشانگر این است که بتن‌های بازیافتی مقداری سبکتر از بتن‌های معمولی هستند.

نتایج آزمایش‌های مقاومت فشاری، کششی و مدول الاستیسیته (ASTM C469) بتن بازیافتی و بتن مینا با استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده و بدون آن در جدول (۵) و شکل‌های (۲)، (۳)، (۴) و (۵) آمده است. شایان ذکر است که هر عدد مقاومت فشاری میانگین ۳ نمونه و مقاومت کششی و مدول الاستیسیته میانگین ۲ نمونه می‌باشد و چگالی بتن قبل از انجام آزمایش محاسبه شده است.

بررسی و مقایسه‌ی مقاومت نمونه‌های ساخته شده در سنین مختلف براساس تحلیل جداول و نمودارها به شرح زیر است:


درصد مقاومت فشاری بتن بازیافتی با استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده و بدون آن، نسبت به مقاومت فشاری بتن

**خرده بتن و سنگدانه‌ی طبیعی.** منحنی دانه بندی ماسه‌ی طبیعی و ریزدانه‌ی بازیافتی مصرف شده در محدوده استاندارد ASTM C33-78 در شکل (۱) نشان داده شده است. نتایج آزمایش‌های مصالح سنگی بر روی خرده بتن، شن و ماسه طبیعی در جدول (۱) آمده است. وزن مخصوص توده‌ای خرده بتن ۲۰ درصد سبکتر از سنگ شکسته است. سطح بتن خرد شده دارای تخلخل زیادی می‌باشد. وزن مخصوص ظاهری اشباع با سطح خشک درشت دانه و ریزدانه خرده بتن حدوداً ۲۰ درصد سبکتر از وزن مخصوص ظاهری اشباع با سطح خشک شن و ماسه‌ی طبیعی می‌باشد. این وزن مخصوص کمتر، به دلیل وجود خمیر سیمان سخت شده در خرده بتن می‌باشد. همچنین به علت وجود ملات سیمان سخت شده در خرده بتن، درصد جذب آب آن بیشتر است. نسبت به شن و ماسه طبیعی، درشت دانه خرده بتن ۱۱ برابر سنگ شکسته و ریزدانه خرده بتن  $3/5$  برابر ماسه طبیعی جذب آب دارد.


**بتن بازیافتی و بتن معمولی با و بدون استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده.** با استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده، جایگزین کردن خرده بتن به جای قسمتی و یا تمامی سنگدانه باعث کاهش

جدول ۵ نتایج آزمایش‌های مقاومت فشاری، کششی، مدول الاستیسیته و وزن مخصوص بتن


شماره طرح	نماد طرح اختلاط	مقاومت فشاری ( $\text{N/mm}^2$ )			مقاومت کششی ( $\text{N/mm}^2$ )			مدول الاستیسیته ( $\text{N/mm}^2$ )	چگالی بتن ( $\text{kg/m}^3$ )
		۳	۷	۲۸	۳	۷	۲۸		
۱	C-R	۱۵/۲۳	۲۳/۶۱	۳۲/۲۱	۱/۶۹	۲/۲۸	۳/۰۳	$1.329 \times 10^4$	۲۱۴۸
۲	C-N	۱۵/۲۳	۲۵/۵۶	۳۷/۳۱	۱/۷۵	۲/۴۰	۴/۲۵	$2.194 \times 10^4$	۲۴۶۸
۳	C-NR	۱۳/۶۰	۲۲/۴۰	۳۳/۶۵	۱/۵۶	۲/۱۵	۳/۳۷	$1.352 \times 10^4$	۲۲۷۳
۴	H-NR	۲۲/۱۰	۳۴/۵۰	۴۷/۸۷	۲/۰۱	۲/۷۵	۴/۲۲	$1.628 \times 10^4$	۲۲۷۶
۵	H-R	۲۱/۹۴	۳۵/۴۴	۵۲/۱۵	۲/۰۶	۲/۶۷	۴/۰	$1.666 \times 10^4$	۲۲۶۶
۶	H-N	۳۹/۱۰	۶۳/۸۶	۸۱/۲۶	۲/۹۰	۴/۰۱	۵/۶۷	$2.609 \times 10^4$	۲۵۴۶




شکل ۳ بررسی مقاومت فشاری ۳، ۷ و ۲۸ روزه بتن‌های بازیافتی و معمولی با استفاده از افزودنی و بدون آن



شکل ۲ مقایسه‌ی روند افزایش مقاومت فشاری بتن‌های معمولی با استفاده از افزودنی و بدون آن




شکل ۵ بررسی مقاومت کششی ۳، ۷ و ۲۸ روزه بتن‌های بازیافتی و معمولی با استفاده از افزودنی و بدون آن




شکل ۴ مقایسه‌ی روند افزایش مقاومت کششی بتن‌های بازیافتی و معمولی با استفاده از افزودنی و بدون آن

استفاده از میکرو سیلیس و فوق روان کننده، نسبت به مقاومت کششی بتن مینا در سنین ۳، ۷ و ۲۸ روزه در شکل (۷) نشان داده شده است. با استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده، میانگین مقاومت کششی نمونه های ساخته شده از ۱۰۰٪ خرده بتن، بتن نیمه بازیافتی و بتن نرمال با افزودنی به مقاومت مشابه بتن مینا به ترتیب در سن ۳ روزه: ۱/۱۸، ۱/۱۵ و ۱/۶۶، در سن ۷ روزه: ۱/۱۱، ۱/۱۴ و ۱/۶۶، در سن ۲۸ روزه: ۰/۹۴، ۰/۹۹ و ۱/۳۳ می باشد. و بدون استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده، میانگین مقاومت کششی بتن بازیافتی با ۱۰۰٪ خرده بتن و بتن نیمه بازیافتی به مقاومت مشابه بتن مینا به ترتیب در سن ۳ روزه: ۰/۹۶ و ۰/۸۹، در سن ۷ روزه: ۰/۹۴ و ۰/۸۹، در سن ۲۸ روزه: ۰/۷۱ و ۰/۸۰ می باشد.


مینا در سنین ۳، ۷ و ۲۸ روزه در شکل (۶) نشان داده شده است. با استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده میانگین مقاومت فشاری نمونه های ساخته شده از ۱۰۰٪ خرده بتن، بتن نیمه بازیافتی و بتن معمولی با افزودنی به مقاومت مشابه بتن مینا به ترتیب در سن ۳ روزه ۱/۴۴، ۱/۴۵ و ۲/۵۶، در سن ۷ روزه ۱/۳۸، ۱/۳۴ و ۲/۴۹، در سن ۲۸ روزه ۱/۳۹، ۱/۲۸ و ۲/۱۷ می باشد و بدون استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده میانگین مقاومت فشاری بتن بازیافتی با ۱۰۰٪ خرده بتن و بتن نیمه بازیافتی به مقاومت مشابه بتن مینا به ترتیب در سن ۳ روزه ۰/۹۹ و ۰/۸۹، در سن ۷ روزه ۰/۹۲ و ۰/۸۷، در سن ۲۸ روزه ۰/۸۶ و ۰/۹۰ می باشد. درصد مقاومت کششی بتن بازیافتی با و بدون




شکل ۷ تأثیر استفاده از مصالح بازیافتی و افزودنی‌های بتن بر مقاومت کشی ۲۸ و ۳۰ روزه



شکل ۶ تأثیر استفاده از مصالح بازیافتی و افزودنی‌های بتن بر مقاومت فشاری ۲۸ و ۳۰ روزه



شکل ۹ تأثیر استفاده از مصالح بازیافتی و افزودنی بر مدول الاستیسیته بتن



شکل ۸ نمودار تنش-کرنش بتن با استفاده از مصالح بازیافتی و معمولی با استفاده از افزودنی و بدون آن

استفاده از میکرو سیلیس و فوق روان کننده برای بتن بازیافتی با ۱۰۰٪ خرده بتن و بتن نیمه بازیافتی و بتن معمولی با افزودنی به ترتیب: ۰/۷۵، ۰/۷۴ و ۱/۱۸ برابر مدول الاستیسیته بتن مینا می‌باشد.

برای تحلیل کلی نتایج، درصد کاهش میانگین مقاومت‌های فشاری و کششی بتن بازیافتی نسبت به مقاومت‌های مشابه بتن مینا با توجه به نمودارهای (۶) و (۷) در سن ۳ و ۷ و ۲۸ نشان داده شده است.

مقاومت فشاری و کششی بتن نیمه بازیافتی با جایگزینی ماسه طبیعی به جای ریزدانه بازیافتی در محدوده‌ی mm (۲-۰) کمتر از مقاومت‌های مشابه بتن

نمونه‌های استوانه‌ای برای به دست آوردن رابطه تنش - کرنش در سن ۲۸ روز آزمایش شدند. شیب مماس بر منحنی تنش - کرنش در فشار تک محوری (به مقدار ۲۵٪ تنش نهایی) در شکل (۸) نشان داده شده است. شیب منحنی تنش - کرنش برای بتن بازیافتی کمتر از بتن معمولی می‌باشد که نشان دهنده‌ی پایین بودن مدول الاستیسیته بتن بازیافتی نسبت به بتن معمولی است.

با توجه به شکل (۹)، مشاهده می‌شود که در سن ۲۸ روزه مدول الاستیسیته میانگین نمونه‌های ساخته شده از ۱۰۰٪ خرده بتن و بتن نیمه بازیافتی به ترتیب: ۰/۶۰ و ۰/۶۱، برابر مدول الاستیسیته بتن مینا می‌باشد. همچنین با



۱- بتن خردشده چگالی کمتر و تخلخل بیشتر و در نتیجه جذب آب بیشتری نسبت به سنگ شکسته دارد. وزن مخصوص توده ای خرده بتن حدوداً ۲۰ درصد سبکتر از سنگ شکسته می‌باشد. ریزدانه‌ی خرده بتن ۳/۵ برابر ماسه طبیعی و درشت دانه خرده بتن ۱۱ برابر سنگ شکسته جذب آب مشاهده شد. جایگزین کردن خرده بتن به جای قسمتی و یا تمامی سنگدانه، باعث کاهش وزن مخصوص بتن می‌شود.

۲- اضافه کردن میکروسیلیس و فوق روان کننده به بتن بازیافتی، همانند بتن معمولی باعث بهبود خواص بتن بازیافتی می‌شود. امکان ساخت یک بتن بازیافتی با خرده بتن با مقاومتی بیش از بتن بازیافت شده وجود دارد.

۳- در سن ۲۸ روزه با استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده، مقاومت‌های بتن‌های بازیافتی، بتن‌های نیمه بازیافتی و بتن نرمال با افزودنی به ترتیب: ۱/۳۹، ۱/۲۸ و ۲/۱۷ برابر مقاومت فشاری بتن مینا و همچنین: ۰/۹۴، ۰/۹۹ و ۱/۳۳ برابر مقاومت کششی بتن مینا می‌باشد.

۴- با استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده و بدون آن، مدول الاستیسیته بتن بازیافتی و بتن نیمه بازیافتی کمتر از بتن مینا و مدول الاستیسیته بتن نرمال با استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده بیشتر از بتن مینا می‌باشد.

۵- در این تحقیق با استفاده از ماسه‌ی طبیعی به جای ریزدانه‌ی بازیافتی، تأثیر چندانی در مقاومت‌های فشاری و کششی بتن بازیافتی مشاهده نگردید.

مینا و روند خاصی نسبت به مقاومت‌های مشابه بتن بازیافتی ندارد؛ به عبارت دیگر، در بعضی موارد مقاومت‌های کمتر و در موارد دیگر بیشتر می‌باشد، ولی با استفاده از میکروسیلیس و فوق روان کننده، مقاومت فشاری و کششی بتن‌های بازیافتی نسبت به بتن مینا بیشتر می‌شود.

می‌توان به ذکر دو دلیل برای کاهش مقاومت بتن بازیافتی نسبت به بتن مینا اشاره کرد:

اولاً، در حین اختلاط قسمت‌های ضعیف بتن خرد شده، که معمولاً ملات سیمان سخت شده بر روی آن‌ها می‌باشد به قطعات ریزتر خرد می‌شوند. این مسأله باعث افزایش ریزدانه در مخلوط بتن می‌شود که خود باعث افت مقاومت بتن می‌گردد. ثانیاً، به دلیل این‌که بتن خرد شده به دلیل وجود ترک‌ها و ریزترک‌ها در سنگدانه بازیافتی و همچنین ملات سیمان سخت شده بر روی آن‌ها، ضعیفتر از سنگ شکسته می‌باشد، مقاومت بافت کریستالی بین دو قطعه ملات سخت شده و یا یک قطعه ملات سخت شده و سنگ شکسته کمتر از مقاومت بافت کریستالی بین دو قطعه سنگ شکسته می‌باشد که خود، باعث کاهش مقاومت بتن بازیافتی می‌شود.

کاهش یا افزایش نسبت مقاومت فشاری و کششی بتن بازیافتی به مقاومت مشابه بتن مینا روند خاصی با افزایش سن بتن دنبال نمی‌کند.

### نتیجه گیری

با توجه به آزمایش‌های فیزیکی و مکانیکی انجام گرفته، نتایج به دست آمده به شرح زیر می‌باشد:

### مراجع

1. Malhotra, V.M., Nevill, A. "Symposium on concrete technology in the use of demolition waste in concrete", by wain Wright, PJ 26, pp. 179-197, (1995).
2. Frondistion, K., Yannas, S., "Economics of concrete Recycling in the United Sates", Advanced Research

- institute problems in the Recycling concrete, France, Nov. 25-28, pp.163-186, (1980).
3. Hansen, T. C. (Editor), "Recycling of demolished concrete and Masonry", RILEM (The international – union of testing and Research laboratories for materials and structures), Reports, (1992).
  4. Vazqnez, E., Bara, M., "The influence of retained moisture in aggregates from recycling on the properties of new hardened concrete", Waste Management, Volume 16, Issues 1-3, pp.113-117, (1996).
  5. Katz, A., "Properties of concrete made with recycled aggregate from partially hydrated old concrete", Cement and concrete Research, Vo. 33, pp. 703-711, (2003).
  6. Ajdukiewicz, A., kliszczewicz, A., "Influence of recycled aggregates on mechanical properties of HS/HPC", Cement and concrete composites, Vol. 24, pp. 269-279, (2002).
  ۷. حاجی غفاری؛ حسین، "بتن بازیافتی – بررسی خواص بتن ساخته شده با خرده بتن به عنوان درشت دانه"، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی بتن، دفتر تحقیقات و معیارهای فنی دانشکده فنی دانشگاه تهران، صفحه ۱۴۰ الی صفحه ۱۴۹، (۱۳۷۶).
  ۸. گنجیان؛ اسماعیل، "خواص مکانیکی و فیزیکی میکروسلیس ایران"، مجموعه مقالات سمینار بین المللی کاربرد میکرو سلیس در بتن، ۷-۸، صفحه ۱۹۸ الی ۲۱۳، اردیبهشت (۱۳۷۶).
  ۹. نویل؛ آدام، "بتن شناسی"، ترجمه دکتر هرمز فامیلی، بازننگری چهارم، انتشارات جهاد دانشگاهی علم و صنعت، (۱۳۷۸).
  ۱۰. اسماعیل پور؛ اسماعیل "افزودنی‌های بتن و استانداردهای ملی و بین المللی"، مجموعه مقالات نخستین سمینار نقش مواد افزودنی در توسعه تکنولوژی بتن – دانشگاه صنعتی امیر کبیر و شرکت بتون شیمی خاورمیانه، تهران، صفحه ی ۹۰ الی ۱۴۷، ۱۹-۲۰ اردیبهشت (۱۳۶۸).
  ۱۱. ماجدی اردکانی؛ محمدحسین، رضانیانپور؛ علی اکبر، طاهری؛ افشین "ترکیبات و ویژگی‌های فوق روان کننده های بتن"، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه شماره ۹۳۲، چاپ اول، زمستان (۱۳۷۴).